










ТДС 30-2-1

Cardea® Акриловый Лак - Supercure

Описание Продукции	Cardea® Акриловый Лак - Supercure это быстросохнущий лак с прекрасной защитой от внешних факторов.			
Продукты и Добавки	Cardea® Акриловый Лак - Supercure Cardea® 2К Акриловый Отвердитель ТДС но: 40-2-1 Cardea® Универсальные Разбавители ТДС но: 50-2-1			
Пригодные Поверхности	Cardea® Базовая Эмаль			
Пропорции Смешивания		<i>По Объему</i>	<i>По Весу</i>	
	Cardea® Акриловый Лак - Supercure	100	100	
	Cardea® 2К Акриловый Отвердитель	50	50	
	Cardea® Универсальные Разбавители	5 - 15	5 - 15	
Вязкость		13-14 с / 20°C (DIN 4)		
Срок Годности Смеси	4 ч / 20°C			
Параметры Краскопульты		<i>Вид</i>	<i>Диаметр Сопла</i>	<i>Давление</i>
		Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	3 - 4 бара
		Пистолет с верхней подачей	1,2-1,5 мм	3 - 4 бара
		HVLP Пистолет с нижней подачей	1,5-1,7 мм	2 - 2,2 бара
		HVLP Пистолет с верхней подачей	1,3-1,6 мм	2 - 2,2 бара
Нанесение		Предварительно нанесите равномерный тонкий слой. Затем нанесите два мокрых слоя выдерживая 5-10 минут между ними.		
Выдержка		5 -10 минут (при 20 °C)		
Сушка		20°C	60°C	
		От пыли	10 мин	
		До полировки	3 ч 20 мин	
Полировка		В случае появления пыли используйте наждачную бумагу P1500/P2000. Полируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца.		
Толщина Сухой Пленки	50 - 60 μm			
Теоретический Расход	5,5 - 6 м ² /л при 50 μm			
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.			
Упаковка	Cardea® Акриловый Лак - Supercure : 1 л			
	Cardea® 2К Акриловый Отвердитель : 0,5 л			
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.			